



BRATI RITOŠA d.o.o.
Šime Kurelića 20/3
52000 Pazin - CROATIA

info@ritosa.com T+385 (0)52 610 200 OIB 82487963656
www.ritosa.com F+385 (0)52 610 210 VAT No. HR82487963656

TEHNIČKI LIST / TEHNIČNI LIST
od/z dne 04. 11. 2024.

NAZIV CRIJEVA NAZIV CEVI	PROZIRNA CIJEV / PROZORNA CEV				Napomena Opombe
RAZRED CRIJEVA RAZRED CEVI	Jednoslojno crijevo Enoslojna cev				
SVOJSTVA LASTNOSTI	PREHRAMBENA KVALITETA* ŽIVILSKA KAKOVOST*	Da Vidi priložene isprave Glej priložene listine	RoHs SUKLADNOST RoHs SKLADNOST	Da Vidi priložene isprave Glej priložene listine	
	ODUSTVO ŽELJEZA ODSOTNOST ŽELEZA	DA	OTPORNOST NA VREMENSKE UVJETE ODPORNOST NA VREMENSKE POGOJE	DA	
	ODSUSTVO TEŠKIH METALA ODSOTNOST TEŽKIH KOVIN	DA	TOPLJIVOST U VODI TOPNOST V VODI	NE	
	RADNA TEMERATURA DELOVNA TEMPERATURA	-10°+60°	TRETIRANO PROTIV ALGA OBRAVNAVANO PROTI ALGAM	NE	
	4 GODIŠNJA DOBA 4 LETNI ČASI	Da			



TEHNIČKI ZAHTJEVI TEHNIČNE ZAHTJEVE		Unutarnji promjer Notranji premer	Vanjski promjer Zunanjji premer	Težina Teža	Dužina role Dolžina role	Rola po paleti Rola na paletu	Dimenzije palete	
	Jedinična mjera Merska enota	mm	mm	gr/mt	mt	br. št.	cm	
	Margina pogreške Meje napak	±5% min.mm 0,4	±10% na debljinu na debljino	±5%	±1%			
		2	4	12	200	84	80x120	
		3	5	15	200	77	80x120	
		4	6	19	200	56	80x120	
		4	7	32	200	72	100x120	
		5	7	23	200	72	100x120	
		5	8	40	200	63	100x120	
		6	8	28	200	63	100x120	
		6	9	45	200	63	100x120	
		7	10	57	100	72	100x120	
		8	10	36	100	72	100x120	
		8	11	55	100	63	100x120	
		8	12	78	25	96	80x120	
		8	12	78	100	63	100x120	
		8	14	127	100	48	100x120	
		10	13	70	100	56	100x120	
		10	14	95	25	77	80x120	
		10	14	95	100	48	100x120	
		12	16	110	100	30	100x120	
		12	17	148	100	30	100x120	
		14	18	125	100	30	100x120	
		14	19	170	100	30	100x120	
		15	19	130	100	30	100x120	
		16	20	140	100	30	100x120	
		16	22	225	100	20	100x120	
		18	23	198	50	30	100x120	
		18	24	260	50	30	100x120	
		20	25	220	50	30	100x120	
		20	27	320	50	30	100x120	
		22	30	395	50	24	100x120	
		25	31	324	50	20	100x120	
		25	33	473	50	20	100x120	
		30	38	525	50	12	100x120	
		30	40	680	50	12	100x120	
		32	40	552	30	8	80x120	
		32	42	710	30	8	80x120	
		35	43	600	30	5	80x120	
		35	45	780	30	5	80x120	
		40	50	890	30	5	80x120	
		50	60	1055	30	5	80x120	

MATERIJALI MATERIALI		Jedinična mjera Merska enota	Margina pogreške Meje napak	Vrsta–Čvrstoća–Boja Vrsta –Trdota–Barva	
	Jedini sloj Edini sloj	Sh A	±2% Sh A	PVC -75 Sh – Prozirna PVC -75 Sh – Prozorna	
	Pruge Proge	Sh A	±2% Sh A	-	
OZNAKA	Tekst Besedilo	Progresivna duljina Progresivna dolžina	PROZIRNA CIJEV Ø ____ -10°C +60°C PROZORNA CEV Ø ____ -10°C +60°C		
	Boja Barva	Plava Modra			
	Izrađeno Izdelano	Ispisano tintom Napisano s črnilom			
PAKIRANJE	Role s fleksibilnim PE filmom s oznakom s izmjenjivim linijskim kodom EAN-13 s iznimkom artikala u rolama od 25 metara gdje je linijski kod fiksni. Role s fleksibilnim PE filmom z oznako s spremenljivo črtno kodo EAN-13 z izjemo artiklov v rolah dolžine 25 metrov, kjerje črtna koda fiksna.				
VIŠE VEČ					

BRATI RITOŠA d.o.o. pridržava pravo izmjena podataka bez prethodne obavijesti.

Neki od rezultata navedeni su čisto kao smjernice, u dobrom povjerenju, bez odgovornosti i obveze s naše strane, i ne smiju se smatrati iscrpnima budući da se temelje na našim laboratorijskim ispitivanjima i našem iskustvu. Stoga, ne daje se nikakvo jamstvo za točnost, pouzdanost ili potpunost podataka. Korisnik snosi odgovornost za osiguravanje potpunosti i primjerenosti tih podataka, u odnosu na određenu upotrebu proizvoda.

Savjetuje se proučavanje zakonskih propisa za određene primjene.

BRATI RITOŠA d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Nekateri rezultati so navedeni zgolj kot smernice, dobronamerno, brez naše odgovornosti in obvez, in se ne smejo razumeti kot izčrpni, saj temeljijo na naših laboratorijskim preizkusih in naših izkušnjah. Zato ne dajemo nikakršnega jamstva za točnost, zanesljivost ali popolnost podatkov.

Uporabnik je odgovoren za zagotavljanje popolnosti in primernosti teh podatkov glede na določeno uporabo izdelka.

Priporočamo preučitev zakonskih predpisov za določene uporabe.

*Za svaku primjenu proizvoda u prehrambenom sektoru savjetuje se pažljivo čitanje priložene dokumentacije gdje su navedeni uvjeti dodira za koje su i ispitivanja izvršena (24h na 60°) i korištenih simuliranih proizvoda. U slučaju sumnji pri korištenju, savjetuje se proučavanje zakonskih propisa.

*Za vsako uporabo izdelka v živilskem sektorju, priporočamo, da pozorno preberete priloženo dokumentacijo, kjer so navedeni pogoji stika, za katere so opravljeni preizkusi in preverjanja (24h na 60°) in simulacija uporabe izdelkov. Če niste povsem prepričani glede uporabe, proučite zakonske predpise.